

EPOKSİ ESASLI DİLATASYON BANDI YAPIŞTIRICISI

EPOXY BASED EXPANSION JOINT ADHESIVE






HYDROFLEX 21, Epoksi esaslı çift bileşenli tamir, ankraj ve yapıştırma harcıdır.

HYDROFLEX 21, is epoxy based repair, anchorage and adhesive mortar with two components.









KULLANIM ALANLARI

APPLICATION AREA

-  Dilatasyon bandının yapıştırılmasında
Bonding of expansion joint tape
-  Filiz demirlerinin ve civataların ankrajlarında
Anchoring the rods and bars to the concrete, stone or brick.
-  Geniş çatlakların izolasyonunda ve tamirinde
Repair and isolating of wide cracks

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

SPECIFICATION AND ADVANTAGES

-  Yüksek yapışma gücüne sahiptir
Perfect adhesion to the concrete and steel.
-  Kimyasallara dayanıklıdır
Resistant to chemicals
-  Solvent içermez
Solvent free
-  Zemin , duvar , perde ve teras dilatasyonlarında uygulanır
It can be applied all types of expansion joint gap
-  Su ve gaz geçirimsizdir
Water and gas impermeable
-  Nemli yüzeylere tatbik edilebilir
Perfect adhesion to the damp surfaces on concrete
-  Yumuşak kıvamda olup , uygulaması kolaydır
Easy to apply
-  Astar gereksinimi yoktur
It doesn't need any primer before application

Malzemenin Bileşen Sayısı Number of components	A ve B olmak üzere 2 bileşenlidir / 2 Component A and B
Malzemenin Kimyasal Özellikleri Chemical Specifications	A Bileşeni: Epoksi Recine A Component: Epoxy Resin B Bileşeni: Epoksi Sertleştirici B Component: Epoxy Hardener
Karışım Oranı - Ağırlıkça A/B Mixed Rate - Weight A/B	3,75 kg / 1,25 kg 3,75 kg / 1,25 kg
Karışım Yoğunluğu Mixed Density	1,7 kg/lt 1,7 kg/lt
Servise Açılma Süresi Fully Cured	Yaya ve Hafif Araç Trafığı için : 24 saat Pedestrian usage 24 hours Ağır Yüklerde : 7 gün Fully Cured and Open Service : 7 days
Karışım Ömrü Pot Life	40 dakika (20 °C) 40 minutes (20 °C)
Kuruma Süresi Curing Time	Dokunma : 8-10 saat Recoatable after : 8-10 hours Tam Sertleşme : 1 hafta Fully Cured : 7 days