

DUAYEN AD-48

Poliüretan Havuz ve Teras Boyası

ÜRÜN TANIMI

DUAYEN AD-48, yüksek UV dayanımlı, iki komponentli, solventsiz, son kat zemin boyasıdır. Su geçirimsiz, kolay temizlenebilen, hijyenik, havuz ve teraslarda kullanılan iki bileşenli bir boyadır.

UYGULAMA ALANLARI

- Teras ve balkonlarda
- Havuz, su deposu duvar ve zeminlerinde,
- Fayans ve yer seramik üstü uygulamalarda,
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde kullanılan korozyona çok açık olan metal aksam korumasında ve boyanmasında,
- Metal, beton, suni taş, ahşap, gemi, tekne güvertelerinde kullanılan boya amaçlı koruma uygulamalarında,

ÖZELLİKLER

- İlk ve nihai yapışmada yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Kimyasal dayanımı mükemmel olup, basit solvent ve asitlere dayanıklıdır.
- Solventsizdir.
- Korozyona dayanıklıdır.
- Hijyeniktir.
- Hafif elastikidir. En hafif sallantı ve titremede kırılmaz, çatlamaz.
- Metal, taş, ahşap, beton, cam yüzeylere tutunarak iyi bir kaplama sağlar.
- UV dayanımı çok iyidir.
- Hafif yaya trafiğine uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf, mavi ve yeşil
Yoğunluk	1,15 g/cm ³
Karışım Oranı(A/B)	1:1
Tüketim	0,2-0,3 kg/m ²
Pot-life	30-45 dakika
Kuruma süresi	10-12 saat
Mekanik dayanıklılık	24 saat sonra
Kimyasal dayanıklılık	7 gün sonra

DUAYEN AD-48

Poliüretan Havuz ve Teras Boyası

UYGULAMA

Ön hazırlık : Uygulama, Poliüretan esaslı kaplama malzemeleri ya da epoksi kaplama üzerine yapılacaksa, alttaki malzemenin kürleşmesinden itibaren 24 saat içinde yapılmalıdır. 24 saati aşan sürelerde zeminin zımparalanması veya mekanik usullerle pürüzlendirilmesi gerekir.

DUAYEN AD-48 poliüretan havuz ve teras boyası Boya iki ayrı teneke kutuda ambalajlanmıştır. Önce kendi içinde 'Ana Malzeme' karıştırılır, daha sonra sertleştirici' nin tamamı ana malzemenin içine dökülerek hava sürüklemeyen homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Karıştırılan ürün başka bir kaba aktarılarak karıştırmaya burada devam edilir. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Karıştırılmış ürünün nem ve ısıya bağlı olarak değişiklik gösteren 30- 45 dakika arasında bir kullanım süresi vardır. Uygulama fırça, rulo, boya tabancası veya air- less makinesi ile yapılır. Uygulama yapılmış olan yüzey 18- 24 saat sonraya kadar sudan korunmalıdır. İki kat olarak yapılacak uygulamalar arasında 18- 24 saat bekletilmesi gerekmektedir.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	10 kg	5,0 kg
A Komponent	5,0 kg	2,50 kg
B Komponent	5,0 kg	2,50 kg

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve oda sıcaklığındaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).

Rev No/Date:002.14012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

