

DUAYEN ENJ-08

ENJEKSİYON KÖPÜK



YAPIKİMYAVEMAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

ÜRÜN TANIMI

DUAYEN ENJ-08 su kaçaklarını kesmek ve çatlakları doldurmak amacıyla kullanılan, poliüretan bazlı, su ile reaksiyona giren, çift komponentli, solvent içermeyen kapalı hücre yapısına sahip, yarı esnek enjeksiyon köpüğüdür.

UYGULAMA ALANLARI

- Su taşıyan çatlakların yalıtımında
- Soğuk derzlerin yalıtımında
- Su depolarında, yüzme havuzlarında
- Tünel ve bodrumların içten yalıtımında kullanılır.
- Beton, taş ve dolu tuğla gibi yapı elemanlarında kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DUAYEN ENJ-08

Depolama sıcaklığı : +10°C / 35°C

Renk : Kahverengi

Viskozite @ 25°C : 450-750 mPa.s

Yoğunluk @ 25°C : 1,23 gr/cm³

Alevlenme noktası : > 180°C

Uygulama sıcaklığı : +5°C / +45°C

DUAYEN ENJ-08 Aktivatör

Yoğunluk @ 25°C : 1.10 g/cm³

Renk : Sarımtırak

Karışım oranı : 10:1-A: B(ağırlıkça)



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr



DUAYEN ENJ-08

ENJEKSİYON KÖPÜK

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı:

Uygulamadan önce, DUAYEN ENJ-08 enjeksiyon dübelleri, çatlağa 45°C açı ile yerleştirilir. Dübel aralıkları uygulama alanındaki koşullar ile bağlantılıdır ve değişkenlik gösterebilmektedir, ortalama bir değer olarak 15-20 cm dübel aralığı tercih edilebilir.

Karışımın hazırlanması:

A bileşenine aktivatör eklenerek karıştırıcı uç yardımıyla iyice karıştırılır.

Tek bileşenli enjeksiyon pompası ile hazırlanan DUAYEN ENJ-08 enjekte edilir.

Not: Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra, pompanın uygun çözücü ile temizlenmesi önerilir.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	5,5 kg	27,5 kg	66 kg	220 kg
A Komponent	5 kg	25 kg	60 kg	200 kg
B Komponent	0,5 kg	2,5 kg	6 kg	20kg

Serin ve kuru ortamda (10°C-35°C) açılmamış orijinal ambalajında 6 ay saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerin kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Buteknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Buteknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).

Rev No/Date:002.14012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

