

DUAYEN MS 07

Poliüretan Tahta İmitasyonu

ÜRÜN TANIMI

MS 07 yapısında solvent ve uçucu hiçbir bileşen içermeyen, 2 kompenantlı, düşük viskoziteli, yükselen formda kapalı kalıplar için makine dökümüne uygun tasarlanmış döküm malzemesidir. Sistem ahşap mobilya parçalarını üretmek için ucuz maliyetli bir alternatif sunar.

UYGULAMA ALANLARI

- Mobilyalar
- Aynalar
- Resim çerçeveleri
- Dış cephe mantolama
- Dekoratif figürler

ÖZELLİKLER

- Toksik bileşen içermez
- Akışkan yapısı sayesinde çok rahat kalıplanır.
- Hızlı ve pratik olması sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
- Seri üretim imkanı vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Naturel
Yapı	Poliüretan
Katı Madde(%)	100
Karışım Oranı (A/B)	1:1
Yoğunluk (kg/lt)	1.15 ± 0,05
Viskozite (25°C cP)	A KOMPENANT:1100 cP B KOMPENANT:300 cP
Suya dayanım	Yüksek Su dayanımı
Densite	280 kg/ m3 aralığında
Gel Time	40-50 Saniye
Yükselme süresi	3 dakika
Kalıp Açma Süresi	8 dakika
Kimyasal dayanıklılık	1 saat sonra

DUAYEN MS 07

Poliüretan Tahta İmitasyonu

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	470 kg	47 kg
A Komponent	250 kg	25 kg
B Komponent	220 kg	22 kg

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemelidir; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2021).

Rev No/Date:003.24062021



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

