

DUAYEN T-129

Tabak Çini Resim ve Taş Kaplama

ÜRÜN TANIMI

DUAYEN T-129, alifatik reçine esaslı, iki komponentli, solventsiz, tabak çini resim ve taşları birbirine bağlamak için kullanılan UV dayanımlı dekoratif amaçlı taş yapıştırıcısıdır. Su geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, darbe ve sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, hijyenik, iç meknlarda kullanılan kaplamadır.

UYGULAMA ALANLARI

Şeffaflık ve parlaklık dayanımınının yüksek olması istenilen her türlü dekoratif amaçlı yüzeylerin taş ile kaplanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ◆ Sert ve dayanıklı
- ◆ UV dayanımlı
- ◆ Temizlenmesi kolay
- ◆ Şeffaf
- ◆ İyi kimyasal dayanıklılık
- ◆ Yüksek kazınma direnci

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Yapı	Polyaspartik
Karışım Oranı(A/B)	2,3:2
Görünüm	Şeffaf
Pot-life	15 dakika
Kuruma süresi	2-3 saat
Mekanik dayanıklılık	24 saat sonra
Kimyasal dayanıklılık	7 gün sonra

DUAYEN T-129

Tabak Çini Resim ve Taş Kaplama

UYGULAMA

Ön hazırlık : Uygulama, Poliüretan esaslı kaplama malzemeleri ya da epoksi kaplama üzerine yapılacaksa, alttaki malzemenin kürleşmesinden itibaren 24 saat içinde yapılmalıdır. 24 saati aşan sürelerde zeminin zımparalanması veya mekanik usullerle pürüzlendirilmesi gerekir.

DUAYEN T-129 iki ayrı teneke kutuda ambalajlanmıştır.A komponentinin içerisine B komponentinin tamamı dökülerek hava sürüklemeyen homojen karışım elde edene kadar karıştırılır.Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Karıştırılmış ürünün nem ve ısıya bağlı olarak değişiklik gösteren 10- 15 dakika arasında bir kullanım süresi vardır. Uygulama yapılmış olan yüzey 18- 24 saat sonraya kadar sudan korunmalıdır. İki kat olarak yapılacak uygulamalar arasında 18- 24 saat bekletilmesi gerekmektedir.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	0,86 kg	
A Komponent	0,46 kg	
B Komponent	0,4 kg	

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve oda sıcaklığındaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemelidir; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2021).

Rev No/Date:001.14062021



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

