

DUAYEN N-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta



YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

ÜRÜN TANIMI

Duayen N-Smart Metilen Klorit içermeyen çevreye zarar vermemesi için özel olarak tasarlanmış sürülebilir boya sökücü pastadır. Bir çok boyanmış yüzeyde etkili olabildiği gibi özellikle ahşap üzerindeki boya sökümü için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Tarihi ahşap yapıların boya sökümü için güvenli bir şekilde kullanılmasında,
Beton, çimento, sıva, alçı, pişmiş toprak, taş ve kayrakta
Dökme demir, çelik, bakır
mermer, granit, mozaik, fayans, emaye,
Ahşap fiçı tahtası gibi yüzeylerde bulunan boya sökümü için
Kurşunlu boya sökümü için

Sınırlamalar: Kaplama, kontraplak, alçıpan, alüminyum, kumtaşı, kireçtaşı, fiberglas,
cam laminatlar, Pleksiglas, plastik, kauçuk yüzeylerde ve;

Epoksi, üretan, klor kauçuk, çimentolu boya sökümü için uygun etki yüzeyler ve diğer yüksek performanslı kaplama ve boya sökümü için önerilmez.

ÖZELLİKLERİ

- ◆ %100 solventsizdir. Metilen Klorit içermez
- ◆ Yanıcı malzeme içermez
- ◆ %0 VOC, Zararlı gazlar ve kötü koku çıkarmaz
- ◆ Kansorejen maddeler içermez
- ◆ Sürülebilir oluşu sayesinde, kolayca akıp gitmez.
- ◆ Kurşunlu Boya sökümü için uygun etki yüzeyler sağlar
- ◆ Tarihi Eserlerin Temizlenmesine uygundur
- ◆ Spreylenir

UYGULAMA

Tüm gevşek veya katmanları açıkta boya kısımlarını önce kesici aletler yardımı ile soyun sonrasında basınçlı yıkama ile yüzeyi hazır hale getirin. Duayen N-Smart uygulamadan önce ıslanmış alt tabakanın kurumasına izin verin.

Püskürtme ile uygulanacak ise, aşırı püskürtmenin hareket edebileceği bitişik yüzeyler de dahil olmak üzere boyası sökülmesine gerek olmayan tüm alanları, bitki örtülerini ve yüzeyleri koruyun ve örtün. Solvente dayanıklı polietilen örtü etkili bir bariyer olarak kullanılabilir. Yakın çevresindeki tüm bitki örtüsünü ıslatın ve üzerini koruyucu şilte ile kapatın. 4°C-32°C arasında kullanın , 6 – 7 mm pasta

Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y

Y.Dudullu Ümraniye İstanbul

Tel: 02163658779

Faks:02163658778

www.duayen.com.tr





YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

DUAYEN N-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta

kalınlığı ideal kalınlıktır.

İnce pelür kağıdı, yağlı kağıt gibi laminasyon kağıdı veya streç film ile üzerini kapatmanız 12-48 saat arası boya sökme işini tamamlamanıza yardımcı olur. Sökücü üzerine konulan lamine Kağıt buharlaşmayı azaltmada etkili bir yöntemdir.

Düzensiz yüzeylere uygularken, pastayı karmaşık bölgelere uygulama için naylon fırça kullanın. Tüm hava ceplerini yumuşatmaya dikkat ederken, tüm pastalanmış yüzeyi Lamine Kağıt ile kapatın. Ürün gerekirse 12 ila 48 saat arasında kalabilir. 2 kg Duayen N-Smart yaklaşık 1 m² ortalama alanda etkilidir. Boyası Sökülen yüzey daha sonra temiz su ile yıkanır ve bir kez iyice kurutulur, Duayen Nötralizatör nötrleştirici ile nötralize edilir ve daha sonra yüzey bazikliği pH için test edilir.

Çıkarma ve Temizleme: Boya sökücü Pastayı ve parçalanmış boyayı üzerindeki laminasyon kağıdı ile birlikte kenarından girerek mala, spatula veya başka bir boya sıyrma aleti ile dikkatlice kaydırarak çıkarın. Tüm pasta çıkarıldıktan sonra, çatlaklara, oluklara ve çatlaklara özellikle dikkat ederek, alt tabakanın kalıntılarını temizlemek için bir naylon fırça ve temiz su kullanın. Kalan tüm kalıntıları gidermek için suyla iyice durulayın. Son durulama için düşük basınçlı yıkama önerilir. Boya sökücü pasta kurumadan önce durulabilecek olan kısımları sıyırın. En iyi sonucu elde etmek için nötrleştirmeden önce en az 24-48 saat bekleyin.

Nötralizasyon: Boyanın çıkarılmasından sonra yeniden boyama veya yeniden boyama yapılırken nötrleştirme gereklidir. Yüzeyin uygun şekilde temizlenmemesi ve nötralize edilmemesi, buğulanmaya ve / veya müteakip kaplama hatasına neden olabilecek alkalın kalıntısına neden olabilir. Nötralizasyon işlemi için Duayen Nötralizatör kullanın. Gözenekli yüzeyleri nötralize etmeden önce 24-48 saat beklemenizi önerir. Duayen Nötrleştirici, boya çıkarıldıktan sonra herhangi bir noktada uygulanabilir, ancak kuru bir yüzeye uygulandığında en etkilidir. Tüm yüzeyi iyice kaplamak için plastik su püskürtücü kullanın. Substratın kurummasına izin verin ve PH test şeritleri ile test edin, PH aralığı 5 ila 8 arasında ve nem içeriği% 12'nin altında olduğunda yeniden boyama için uygun koşullar sağlanmış olur

Tekrar astarlama ve boyama için nötralizasyon sonrası ahşap yüzeyde nem %12 den fazla olmamalıdır.

AMBALAJ

5 ve 20 kg Plastik Ambalajlarda

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Eğer yüksek basınç sistemli makinalar ile spreyleme kullanılıyorsa, hava uçuşan mikro yapıda kimyasal ile kirlenebilir, bu tahrişe ve alerjik semptomlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle gerekli olan koruyucu ekipmanları uygulama esnasında kullanınız.

Göze geldiğinde kör etme ihtimali vardır. Cildi tahriş eder



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr





YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

DUAYEN N-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta

- ◆ Koruyucu gözlük kullanınız
- ◆ Kuruyucu eldiven kullanınız
- ◆ Koruyucu giysi kullanınız
- ◆ Gereken yeterlilikte solunum maskesi kullanınız (ağız ve burunu kapsayacak)
- ◆ Havalandırması yetersiz alanlarda yeterli temiz hava sağlayan maske kullanınız

Kimyasallara temas halinde

Gözler : Zaman kaybetmeden bol su ile yıkayınız, gerekli hallerde doktor tavsiyesi alınız.

Deri : Hemen su ve sabun ile yıkayıp durulayınız

Duayen N-Smart Boya sökücü pasta, tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2020).

Rev No/Date:002.14012020



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

