

# DUAYEN A-395

Poliüretan Kauçuk Bağlayıcı(Dökme Sistem)

## ÜRÜN TANIMI

Tek komponentli, solventsiz, poliüretan bazlı çok amaçlı bağlayıcı, yapıştırıcıdır

## UYGULAMA ALANLARI

- ◆ Kauçuk zemin dökme sistemlerde,
- ◆ Beton, metal ve PVC yapıştırılmasında,
- ◆ Ahşap malzemelerin yapıştırılmasında,
- ◆ Kauçuk, conta, keçe mantar yapıştırılmasında kullanılır .

## ÖZELLİKLER

- ◆ Suya dayanıklıdır.
- ◆ Sıcak ve nemli havalarda çabuk kürleşir.
- ◆ Esnek yapıya sahiptir.
- ◆ Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk		Şeffaf
Katı Madde (%)		100
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )		1,1
Viskozite, Brookfield, cP (25°C)		2000
Açık zaman SBR kauçukta		2-3 saat
Açık zaman EPDM kauçukta		4-5 saat
Kullanım miktarı (dökme) SBR	SBR %100 BİNDER %20 - %25 arası	
Kullanım miktarı (dökme) EPDM	EPDM %100 BİNDER %20 - %25 arası	

## UYGULAMA

Dökme uygulamalarında, EPDM kauçuk, SBR kauçuk, raspa granülleri yüksek verimde birbirine bağlamak için granüllerin temiz, kimyasal yağlardan arındırılmış, toz ve topraktan iyice arındırılmış olması gerekmektedir. Karışım için karıştırıcıya SBR kauçuğa %20 - %25 arası oranlarda A-395 Pu. Kauçuk Bağlayıcı ilave edilir ve karıştırılır. Daha önceden temizlenmiş, PU binder astarı uygulaması yapılmış olan yüzeye bağlayıcı ve kauçuk karışımı dökülerek, düzgün bir biçimde finişer veya mala yardımı ile yayılarak uygulanır. El yordamı ile son düzenlemeler de yapılarak, kurumaya bırakılır. SBR uygulaması kurduktan sonra EPDM uygulaması da aynı sistem ile yapılarak uygulama sonlandırılır.



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y  
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul  
Tel: 02163658779  
Faks:02163658778  
[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)



## PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

- 200 kg. sac varil
- 30 kg bidon

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve oda sıcaklığındaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

## ÜRETİCİ NOTU:

*Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).*

Rev No/Date:002.21012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y  
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul  
Tel: 02163658779  
Faks:02163658778  
[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)

