

DUAYEN A-399

Poliüretan Rulo Kauçuk Bağlayıcı(Soğuk Sistem)

ÜRÜN TANIMI

Tek kompenant, poliüretan bazlı çok amaçlı bağlayıcı, esnek yapıştırıcı binder

UYGULAMA ALANLARI

- ◆ Spor ve endüstriyel sistemlerde kullanılan rulo kauçukların yapımında
- ◆ Mantar ve sünger kaplama üretiminde
- ◆ Beton, metal ve PVC yapıştırılmasında
- ◆ Ahşap malzemelerin yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- ◆ Suya dayanıklıdır.
- ◆ Sıcak ve nemli havalarda çabuk kürleşir.
- ◆ Çok esnek yapıya sahiptir.
- ◆ Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk		Şeffaf
Katı Madde (%)		100
Yoğunluk (g/cm ³)		1,1
Viskozite, Brookfield, cP (25°C)		7500
Açık zaman SBR kauçukta		1-3 saat
Açık zaman EPDM kauçukta		2-4 saat
Kullanım miktarı (kalıp) SBR		SBR % 75-%80 + BİNDER % 20 -%25
Kullanım miktarı (kalıp) EPDM		EPDM % 75-%80 + BİNDER %20 - % 25
Raf Ömrü		12 ay
Depolama Koşulları		+10 °C /+40 °C

UYGULAMA

Makine uygulamalarında tarafınızdan seçili olan kauçuk, raspa granülleri ve EPDM birbirine bağlamak için granüllerin temiz, kimyasal yağlardan arındırılmalı, yüksek verim için de toz ve topraktan iyice arındırılmış olmalıdır. Daha sonra karışım için %20-%25 arası oranlarda bağlayıcı ile karıştırılır ve kalıp içerisinde 60 dakika kadar preslenir. Preslenen ürün kalıptan çıkartılarak açık kurumaya bırakılır. 24 saat sonra tamamıyla kürleşen ürün istenilen ölçülerde kesime sokulur. İstek dahilinde ürünün kürleşmesini hızlandırmak için sprey kutularda su buharı bir kere püskürtme yapılabilir.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

- 200 kg. sac varil
- 30 kg bidon

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve oda sıcaklığındaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr



DUAYEN A-399

Poliüretan Rulo Kauçuk Bağlayıcı(Soğuk Sistem)

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).

Rev No/Date:002.21012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr





YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

