

# DUAYEN AK-02

Akrilik Resurfacer

## ÜRÜN TANIMI

Duayen AK-02 akrilik astar lateks emülsiyon bazlı akrilik tenis saha sistemlerinin uygulandığı beton ve asfalt yüzeydeki bozuklukları ve düz hale getirmek gidermek için kullanılan kaplamadır.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Kullanım miktarı	450 gr/ m <sup>2</sup> ( zeminin pürüz durumuna göre değişebilir)
Kür koşulları	20 °C, % 70 bağıl nem
Kuruma süresi	2 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı	10 °C

## UYGULAMA

Duayen AK-01 yapılacak zemin asfalt yüzeyler ise 14 günlük kurlenme, beton yüzeyler ise 28 günlük süreden sonra uygulanabilir. Yüzey her türlü yağ, toz ve yabancı madde ve likitlerden arındırılmış olacaktır. Uygulama süresince, yağmur altında yada ısı 10 °C nin altına düştüğünde uygulama yapılmaz.

UYGULAMA ALETLERİ : Mala ve çekpas

## PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

60 kg çanta Bidon

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

### ÜRETİCİ NOTU:

*Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).*

Rev No/Date:002.14012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y  
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul  
Tel: 02163658779  
Faks:02163658778  
[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)

