

DUAYEN A-306

Poliüretan Dolgu Macunu

ÜRÜN TANIMI

Poliüretan bazlı, solventsiz, çift bileşenli, tiksotropik özellikte dolgu kapama macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

- ◆ Spor zemin sistemlerinde kauçuk boşluklarını doldurmada,
- ◆ Endüstriyel kauçuk kaplamalarda (poliçim, regupol v.s.),
- ◆ Yalıtım kaplamalarında,
- ◆ Doğal taş, seramik, granit, mermer ve dekoratif tuğlaların yapıştırılmasında, PVC zemin karo kaplamalarının yapıştırılmasında,
- ◆ Sunta, suntu, strafor, polistiren levha, akustik ses yalıtımlarının yapıştırılmasında,
- ◆ Tamirat ve kapama macunu olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ◆ Solventsiz yapıştırıcıdır.
- ◆ Yüksek yapıştırma mukavemetine sahiptir.
- ◆ Suya, neme, ısıya dayanıklıdır.
- ◆ Akışkan olmayan özelliği dik yüzeylerde sabit kalmasını sağlar.
- ◆ Ürün ayrışmaya uğramaz, açma bırakma yapmaz.
- ◆ Pres gerekmez.
- ◆ + 5 / + 40°C' de uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Bej/ Sarı/ Kiremit/ Yeşil (istek dahilinde özel renklere)
Yapı	Poliüretan
Katı Madde (%)	100
Yoğunluk (kg/lt)	1.400 ± 0,05
Viskozite (25°C cP)	30.000 ±5000
Suya dayanım	Yüksek Su dayanımı
Kullanım miktarı	800- 1200 gr/ m ² (zeminin pürüz durumuna göre değişebilir)
Pot-life	20-30 dakika
Kuruma süresi	4-6 saat
Mekanik dayanıklılık	12 saat sonra
Kimyasal dayanıklılık	7 gün sonra

DUAYEN A-306

Poliüretan Dolgu Kapama Macunu

UYGULAMA

Uygulanacak zemin temiz, kuru, yağ ve zemine tutunmayı engelleyici maddelerden solvent yardımıyla temizlenmiş olmalıdır. PU malzemenin önce kendi içinde 'Ana Malzemesi' karıştırılır, daha sonra kutudaki sertleştirici' nin tamamı ana malzemenin içine dökülerek hava sürüklemeyen homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Karışımın ürünün dibindeki ve etrafındaki malzeme ile beraber tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır.. Karışım 20- 30 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Normal şartlarda kürleşme 30 dakika, kuruma süresi 4- 6 saattir. Az miktarda neme maruz kalan yüzeylerde her iki yüzeye malzemenin sürülmesi tavsiye edilir. Sıcak ve yoğun nemli hava koşullarında süre kısalmış, soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir. Islak ve çok nemli yüzeylere ürün yapışmaz.

UYGULAMA ALETLERİ : Dişli mala veya tarak ile uygulanır.

A ve B komponentleri karıştırılan ürün hemen kullanılmalıdır.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	24,0 kg	12,0 kg
A Komponent	20,0 kg	10,0 kg
B Komponent	4,0 kg	2,0 kg

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve oda sıcaklığındaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2019).

Rev No/Date:002.14012019



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

