

Duayen AD-352

CAM ve SERAMİK ASTARI




ÜRÜN TANIMI

DUAYEN AD-352, tek bileşenli, düşük viskoziteli, sırlı, pürüzsüz yüzeyler için astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar altında cam, seramik vs. gibi sırlı yüzeyler için aderans astarı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

-  Düşük viskozitelidir
-  Tek bileşiklidir, kolay uygulanır
-  Cam ve seramik yüzeylerde mükemmel yapışma

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Yoğunluk	0,80±0,02gr/ml
Katı Madde(%)	4±2 (Hacimce)
Uygulama Tineri	İnceltme yapılmaz
Teorik Kaplama Alanı	0,05kg/m ²
Yeniden kaplanabilme süresi	
15°C	min. 10 saat – max. 1,5gün
25°C	min. 5saat – max. 1gün
30°C	min. 2saat – max. 12 saat
Uygulama şekli	Bez

Duayen AD-352

CAM ve SERAMİK ASTARI

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA:

Ürünün mükemmel bir şekilde yapışması için yüzeyin temiz ve sağlam olması gerekir. Yüzey, yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır. Yağlar organik maddeler ve tozun giderilmesi gerekir. Maksimum nem içeriği %4'ü geçmemelidir. Gevşek yüzey parçalarının ve taşlama tozunun iyice temizlenmesi gerekir. Yüzeyi suyla yıkamayın!

ORTAM KOŞULLARI:

En uygun sonuçları elde etmek için boya uygulama yüzey sıcaklığı +10,+30 °C ve bağıl nem maksim %80 olmalıdır. Yüzeyde nem yoğunlaşması olmaması için metal yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Kuruma gerçekleşebilmesi için kapalı ortamlarda yapılan uygulamalar için iyi havalandırma gereklidir.

BOYANIN UYGULANMASI:

Yeteri kadar malzeme yere döküldükten sonra pamuklu bir kumaş parçasıyla ovalanarak uygulanmalı, zeminde malzeme birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir. Duayen AD-352 uygulandıktan sonra üzerine kaplama yapıncaya kadar su ile temasından kaçınılmalıdır.

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	0,9 kg
	0,9 kg

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2021).

Rev No/Date:001.24062021



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

