

Teknik Bilgi Formu

PÜR KAY-BİO PAREKS Parke Yapıştırıcı

Karakteristik Özellikleri

PÜR KAY-BİO PAREKS iki bileşenli, solvent içermeyen, poliüretan esaslı, suda çözünmeyen, sürdürülebilir kaynaklarla üretilmiş parke yapıştırıcısıdır. Ahşabın betona yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir, uygulandığı yüzeye aderansı yüksektir. Yaşlanmaya, tuza ve pek çok kimyasallara dayanıklı bir malzemedir. Uygulanan ahşabın uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Kullanması kolay, kokusuz, sağlam ve elastik bir yapıştırıcıdır. Isıdan etkilenmediğinden dolayı yerden ısıtılmalı sistemlerde kullanması ideal sonuç verir.

Kullanım yerleri

Masif ve lamine parkelerin betona yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulanabilir malzemeler

Beton, şap ve benzeri mineral esaslı zeminlere masif parke ve masif ahşaba lamine parkelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Spesifikasyonlar

- Renk :
 - Ana Malzeme: Bej
 - Sertleştirici: Koyu kahve
- Karışım oranı : Ana malzeme : Sertleştirici = 6 : 1
- Pot -Life : 45 ± 5 dakika
- Tüketim : Uygulanan yüzeye ve istenilen kalınlığa bağlı olarak
 - B3 tarak ile 0,800 - 1,000 kg/m²
 - B11 tarak ile 1,000-1,300 kg/m²
- Kuruma süresi : 6-8 saat
- Kür olma süresi : 24 saat
- Yoğunluk (25 ° C):
 - Ana Malzeme: 1.80 ± 0.08 gr/cm³
 - Karışım: 1.72 ± 0.05 gr/cm³
- Viskozite (25 ° C):
 - Ana Malzeme: 65000 - 100000 mPas
 - Karışım: 31000 ± 6000 mPas
- Görünüşü :
 - Ana Malzeme: Kıvamlı
 - Sertleştirici: Akıcı


Bu teknik bilgi formunun 2. sayfası mevcuttur.

PÜR KAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



PÜR KAY-BİO PAREKS Parke yapıştırıcı 2. sayfa

- Koku :
 - Ana Malzeme: Kokusuz
 - Sertleştirici: Kokusuz
- Uygulama Sıcaklığı : 20°C ± 10°C
- Isıya dayanıklılık : 0°C ± 75°C
- Sertlik Derecesi: Shore D: 45 ± 5
- İçerik: Sertleştirici düşük buhar basıncına sahip izosyanat içerir. Ana malzeme polieter, poliester reçineler ile pigment ve ekstender'dan oluşur.
- Depolama : 35°C altında ve dondan korunarak depolandığında açılmamış orijinal ambalajında bekleme süresi 12 aydır
- Ambalaj : 6 kg plastik kutu 1 kg plastik kutu

Ön hazırlık

Uygulanacak yüzey kuru olmalı, gevşek parçalardan, sıvı yağ, katı yağ ve ayırıcı vazifesi görebilecek malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yeni uygulanmış beton veya şapın pH değeri ölçülmeli, değer bazik çıkması durumunda yüzey asit ile nötralize edilmeli ve su ile yıkanmalıdır. Yüzeyin kurumması beklenmelidir.

Herhangi bir yapışma problemi yaşanmaması ve yan tepkimelerin oluşmaması için yüzeyin nem oranı ölçülmelidir. Başarılı bir uygulama için nem oranı % 5'in altında olmalıdır.

Uygulama çiy noktasının 3°C üzerinde gerçekleştirilmelidir.

Yüzey kalitesi düşük ise PÜR KAY EA Epoksi Beton Astarı uygulaması gerçekleştirilerek yüzey sağlamlaştırılmalıdır. Astar yüzey tarafından emilerek beton veya şapın içinde polimerize olur, bu sayede yüzey ile PÜR KAY-BİO PAREKS arasında bir polimer köprü oluşturulur. Uygulanacak yüzeyde yüksek miktarda nem bulunması durumunda PÜR KAY Epoksi Nem Bariyeri astarı kullanılmalıdır. Bu astar tüm nem değerlerinde kullanılabilir, ayrıca negatif su basıncına 5 bar'a kadar dayanıklıdır. PÜR KAY Epoksi Nem Bariyeri, 2 gün önce uygulanmış şapın üzerine dahi uygulanabilir, ertesi gün PÜR KAY-BİO PAREKS ile parke yapıştırılmasını mümkün kılar.

Uygulama

PÜR KAY-BİO PAREKS iki ayrı kutuda karışım oranına göre ambalajlanmıştır. Büyük kutudaki ana malzemenin içerisine küçük kutuda bulunan sertleştirici dökülür. Dökme işlemi yapılırken sertleştiricinin kutu içinde kalmamasına özen gösterilir. Matkap ucuna takılmış karıştırıcı yardımı ile her iki malzeme iyice karıştırılır. Bu işleme karışım renk farklılığı göstermeyene kadar devam edilir. Karışım hazırlandıktan sonra kullanım süresi 20°C de 45 dakikadır. Tarak ile uygulanır. Parke yapıştırıcının kullanım süresi içinde yerleştirilmelidir. Uygulanmış yüzey 8-10 saat sonraya kadar sudan korunmalıdır.


Bu teknik bilgi formunun 3 sayfası mevcuttur.

PÜR KAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





PÜR KAY-BİO PAREKS Parke yapıştırıcı 3. sayfa

Önemli Uyarılar

Ürün kullanım süresi içinde tüketilmelidir, aksi takdirde geriye dönüşü mümkün olmayan jelleşme başlar. Kullanım tüm aletler derhal aktif olarak solvent ile temizlenmelidir.

Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. Yanma esnasında, özellikle sertleştirici, insan sağlığına zararlı gazlar oluşturur. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kullandıktan sonra sıkıca kapatılmalıdır. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması önerilir. Cildin sertleştirici ile temas etmesinde derhal sabunlu su ile yakınması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde doktora başvurulmalıdır.


Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelerle dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

PÜR KAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Revizyon Tarihi: 01/2021