



3402 Profesyonel 2K

Tanımı

Yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli, polimer modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Sürekli toprak altında kalan ve sürekli su ile temas eden yatay ve düşey yüzeylerde, rutubet, sızıntı suyu ve sürekli basınçlı suya karşı,
- Temeller, istinat ve perde duvarları, çöktürme tankları, bahçe teraslar, yeraltı otoparkları ve bodrumlar vb.
- Beton, taş, tuğla, briket, siva, şap vb. mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır.

Özellikleri

- Fırça veya mala ile kolay uygulanır. Uygulamada düşey yüzeylerde sarkma ve akma yapmaz.
- Beton, taş, tuğla, briket gibi tüm mineral yüzeylerde uygulama yapılabilir ve mükemmel yapışır.
- Derzsiz, eksiz ve her türlü su ve nem etkisine karşı su yalıtımı sağlar.
- Maruz kalacağı koşullar altında yaşlanma direnci yüksektir, suya, çeşitli tuz çözeltilerine, normal toprakta bulunan kimyasallara ve zayıf asitlere dayanıklıdır, uzun yıllar sonra bile özelliklerini korur.
- Donma-çözülme döngülerine dayanıklıdır.
- Hareket ve titreşim olan alanlarda ve yüzeylerde kullanılabilir.
- Siva yapılmadan örme duvarlarda kullanılabilir.
- Solvent içermez.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa Tamirart serisi ürünler ile tamir edilmelidir.
- Yatay düşey birleşim yerleri yapısal tamir harcı Tamirart S40 ile pah yapılmalıdır.
- Hareket derzleri ve ek yerleri önce Kalekim Dilatasyon Bandı ile yalıtılmalıdır.
- Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalıdır.
- Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava kabarcıklarını önlemek amacıyla Tamirart 40 veya Profesyonel 2K ile sıyırma yapılarak yüzeydeki boşluk ve gözenekler kapatılmalıdır.
- Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler, İzoline Astar astarlanabilir.

Uygulama Talimatı

- Torbadaki toz bileşen, kovadaki sıvı bileşenin içerisine yavaş yavaş eklenerek 500 devir/dakikadan az düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen, topaksız karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Kovadaki ürünün tamamının kullanılmayacağı durumlarda (ağırlıkça) sıvı:toz karışım oranının 22:8 olmasına dikkat edilmelidir.
- Kullanıldıysa, astar kuruduktan sonra fırça veya mala ile en az 2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında ortam sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir.
- Yüzeyin pürüzlülüğüne ve yalıtım tabakasının maruz kalacağı su basıncına göre gerekli durumlarda ürünün uygulama kalınlığı artırılır.



3402 Profesyonel 2K

Uygulama Sonrası Bakım & Öneriler

- Geniş sathlarda mekanik özelliklerin artırılması, yatay ve düşey birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların köprülenmesi için 70-90 gr/m²lik özel su yalıtım filesi ile birlikte uygulanması önerilir.
- Toprak altında kalan uygulamalarda dolgu yapılmadan önce uygulama yapılan yüzey, ısı yalıtım levhası, drenaj levhası veya tuğla ile kaplanarak olası tahriplerden korunmalıdır.
- UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır.
- Malzeme tam olarak kürünü aldıktan sonra dolgu yapılmalıdır.
- Hazırlanan karışım en geç 3 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiş karışım kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.
- Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj kapalı tutulmalıdır. Ürün donmaktan korunmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.
- Bilgi föyünde önerilenler dışında ürüne, herhangi bir katkı eklenmemelidir.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır.
- Aletler, uygulamadan hemen sonra sabunlu su ile kuruduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Depolama

- Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5°C ile +35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- En fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Ambalaj

- Sıvı Bileşen; 22 kg,
- Toz Bileşen; 8 kg,
- 30 kg'lık plastik kovada

Kalite Belgeleri

EN 15814 kriterlerine uygundur.



3402 Profesyonel 2K

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm	1. bileşen: Kahverengi-siyah sıvı; 2. bileşen: Gri toz
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Katı Madde Oranı	%69 ± 1,0

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Uygulama Kalınlığı Neme karşı yalıtım Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım Basınçlı suya karşı yalıtım	min. 3 mm kuru film kalınlığı min. 3 mm kuru film kalınlığı min. 4 mm kuru film kalınlığı
Karışım Oranı	22 kg sıvı / 8 kg toz
Kap Ömrü	2 - 4 saat
Tüketim	Her 1 mm kalınlık için ortalama 1,0-1,5 kg/m ² (teorik değerlerdir, uygulama detayı ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
İlk Kuruma Süresi	6 saat
Katlar arası bekleme süresi	1-2 saat (Hava sıcaklığına bağlı olarak)
Tam Kuruma Süresi	1-5 gün
Kullanıma alma süresi	7 gün (Kürleme dikkate alınarak)

Performans Bilgileri

Yoğunluk (Karışım)	1,13 ± 0,01 gr/ml
Çatlak Örtme Kabiliyeti (EN 15812)	Sınıf CB2
Su Geçirimsizlik (EN 15820)	Sınıf W1 (3 mm kuru film kalınlığı)
Su Direnci (EN 15817)	Geçer
Yağmura Direnç (EN 15816)	Sınıf R2 (8 Saat)
Düşük Sıcaklıkta Esneklik (EN 15813)	Geçer
Yüksek Sıcaklıklarda Boyutsal Kararlılık (EN 15818)	Geçer
Yangına Tepki (EN 13501-1)	Sınıf E