



4701 İzoline Astar

Tanımı

Bitüm emülsiyon esaslı, yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının zemin nemine, su sızıntısına karşı korumada kullanılan, sadece pozitif taraftan uygulanan kullanıma hazır astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Yatay ve düşeyde,
- Temelerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında,
- Bitümlü serme membran uygulamalarından önce,
- İzoblok serisi sürme membran uygulamasından önce,

Özellikleri

- Tek bileşenli, su bazlıdır.
- Üzerine uygulanacak bitümlü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.
- Fırçayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa Tamirart serisi ürünler ile tamir edilmelidir.
- Yatay düşey birleşim yerleri yapısal tamir harcı Tamirart S40 ile pah yapılmalıdır.
- Hareket derzleri ve ek yerleri önce Kalekim Dilatasyon Bandı ile yalıtılmalıdır.
- Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalıdır.

Uygulama Talimatı

- İzoline Astar yaklaşık % 20-25 oranında su eklenerek iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeye, fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
- Uygulama iki kat yapılmalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.



4701 İzoline Astar

Uygulama Sonrası Bakım & Öneriler

- Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.
- Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj kapalı tutulmalıdır. Ürün donmaktan korunmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.
- Bilgi föyünde önerilenler dışında ürüne, herhangi bir katkı eklenmemelidir.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- İzoline Astar, soğuk uygulanmalıdır.
- Astar kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır.
- Aletler, uygulamadan hemen sonra sabunlu su ile kuruduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Depolama

- Temiz, kuru ve nemden arındırılmış ortamda +5°C ile +35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- En fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 24 aydır.

Ambalaj

- 17 kg plastik kova



4701 İzoline Astar

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm	Ambalajında iken koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah renkli
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 24 ay
Yoğunluk	1,00 gr/cm ³
Katı Madde Oranı	% 48

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı (İzoline Astar / Su)	5/1 - 4/1
Kuruma Süresi	1 saat
Tam Kuruma Süresi	5 - 6 saat
Tüketimi	400 gr/m ²